

## РАДАЛКИД «Смола 188»

### ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор в ксилоле алкидной смолы, модифицированной растительными маслами, жирными кислотами растительных масел или жирными кислотами таллового масла.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве пластификатора при изготовлении лакокрасочных материалов на основе нитроцеллюлозы. При необходимости может иметь более высокий сухой остаток. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	60
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	30-70
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	15
Кислотное число, мг кОн/г не более	60

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С