

Лак «РАДАЛКИД АС-050»

ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор в ксилоле алкидного лака, полученного на смеси многоатомных спиртов и дегидрированного касторового масла и модифицированного смесью виниловых мономеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак обладает хорошей хим- и водостойкостью, стойкостью к пожелтению, очень быстрым высыханием до степени 3. Применяется для изготовления грунтов и эмалей с высоким блеском. Благодаря сложному набору модификаторов эмали на его основе обладают устойчивостью в тропическом климате. Можно использовать для покрытий белого и светлых тонов. Лак широко применяется для изготовления, в том числе и грунт-эмалей по ржавчине. Грунты и эмали на его основе используются для окраски крупногабаритных изделий, когда требуется получить долговечное покрытие при отверждении в естественных условиях. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	15
Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластину, должен быть прозрачным. Допускаются единичные механические включения
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20°C) с диаметром сопла 4 мм, с	100-200
Время высыхания при (20±2)°C, не более - до ст.3, ч. - до ст.1, мин.	4 30
Кислотное число, мг КОН/г не более	15
Массовая доля нелетучих веществ, %	49-51
Эластичность пленки при изгибе, не более, мм	3
Относительная твердость по прибору ТмЛ, маятника при (20±2)°C, не менее	0,2

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °C