

## РАДАЛКИД ФЛ-390

### ОПИСАНИЕ

Представляет Лак ФЛ-390 представляет собой раствор высыхающей глифталевой алкидной смолы, модифицированной канифолью в ксилоле.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве связующего при изготовлении в сочетании с эпоксидными и полимеризационными смолами эмалей и грунтов марок ХВ, ХС и других. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны.

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	80
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	20-40
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-52
Твердость пленки, относ.ед. (прибор ТМЛ) не менее	5
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	18
Кислотное число, мг кОн/г не более	15

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С