

РАДАЛКИД ПФ-053БС (быстросохнущий)

ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор в органических растворителях (ксилол) пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами или жирными кислотами таллового масла в смеси с канифолью.

Разработан взамен лака ГФ-01, в производстве которого используется тунговое масло. Лак ПФ-053 БС обладает теми же физико-механическими и защитными свойствами, как и лак ГФ-01, но, в сравнении с последним, до степени 3 высыхает за 8-10 часов вместо 24 часов для ГФ-01. В качестве растворителя содержит только ксилол. Защитные свойства плёнки на основе лака ПФ-053 гарантированы за счёт использования четырёхатомного спирта (пентаэритрита) вместо трёхатомного (глицерина).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при изготовлении быстросохнущих лаков и эмалей для пола, а также эмалей и антикоррозийных грунтов.

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	60
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	80-110
Массовая доля нелетучих веществ, %	52-56
Твердость пленки, относ.ед. (прибор ТмЛ) не менее	0.12
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	8
Кислотное число, мг кОн/г не более	12
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	60
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	80-110
Массовая доля нелетучих веществ, %	52-56

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С