

## РАДАЛКИД ПФ-060

### ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор в органических растворителях синтетической пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами или жирными кислотами таллового масла. Лак ПФ-060 является одним из самых универсальных продуктов и служит основой широкого ассортимента высококачественных эмалей, грунтовок. Высококачественный лак ПФ-060 позволяет получать покрытия с высокой белизной и обеспечивает хорошую чистоту тона цветных покрытий.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при изготовлении лаков и эмалей, для получения высококачественных пропиток и лазурей по дереву.

Характеристики	Значение
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	60
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	80-110
Массовая доля нелетучих веществ, %	52-56
Твердость пленки, относ.ед. (прибор ТМЛ) не менее	0.12
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	18
Кислотное число, мг кОн/г не более	12
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	60
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС)	80-110
Массовая доля нелетучих веществ, %	52-56

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С