

## Лак алкидно-уретановый «РАДОПУЛ»

### ОПИСАНИЕ

Представляет собой пентафталевый алкидный лак с жирностью 58% на основе полувывсыхающих растительных масел, жирных кислот, масел или жирных кислот таллового масла, модифицированный толуилендиизоцианатом.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве связующего при изготовлении быстровысыхающих, высокопрочных, химстойких и стойких к истиранию лаков, эмалей, грунт-эмалей и грунтов. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны

Характеристики	Значение
Внешний вид лака	Прозрачная жидкость, допускается опалесценция
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г., не более	10
Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластину, должен быть прозрачным. Допускаются единичные механические включения
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20оС) с диаметром сопла 4 мм, с	180-280
Время высыхания до ст.3 при 20оС, ч.	4
Кислотное число, мг кОн/г не более	5
Массовая доля нелетучих веществ, %	47-51
Содержание изоцианатных групп, %	0
Относительная твердость по прибору ТмЛ, маятника при (20+-2)оС, не менее	0,25

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С