

## Лак алкидно-уретановый «РАДОПУЛ ФК»

### ОПИСАНИЕ

Представляет собой пентафталевый алкидный лак с жирностью 58% на основе полувывсыхающих растительных масел, жирных кислот, масел или жирных кислот таллового масла, модифицированный линейными изоцианатами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве связующего при изготовлении высокопрочных, износостойких быстровысыхающих лаков и эмалей, стойких к воздействию ультрафиолетового излучения. Применяется для тех же целей, что и «Радопол АТ», в случае высоких требований к стойкости к УФ, особенно при изготовлении эмалей светлых расцветок. Фасовка в бочки, кубы, автоцистерны, ж/д цистерны

Характеристики	Значение
Внешний вид лака	Прозрачная жидкость, допускается опалесценция
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 12/100 г, не более	10
Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластину, должен быть прозрачным. Допускаются единичные механические включения
Условная вязкость (по ВЗ-246, при 20°С) с диаметром сопла 4 мм, с	120-180
Время высыхания до ст.3 при 20°С, ч.	4
Жластичность пленки на изгиб, не более мм	3
Кислотное число, мг КОН/г не более	5
Массовая доля нелетучих веществ, %	42-46
Содержание изоцианатных групп, %	0
Относительная твердость по прибору ТМЛ, маятника при (20±2)°С, не менее	0,2

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

В таре: бочка 190кг, куб 900кг

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °С